

PVC PLUS – PVC PLUS FLUO

DESCRIZIONE:

La Serie "PVC PLUS" è composta da inchiostri specificatamente formulati per la stampa di tutti i materiali in P.V.C. sia rigidi che morbidi. Questi inchiostri vengono stampati con buoni risultati su svariati tipi di materie plastiche quali polistirolo, ABS, metacrilato, policarbonati, etc., ma è consigliabile effettuare sempre le relative prove.

CARATTERISTICHE:

Gli inchiostri della Serie "PVC PLUS" sono di facile stampabilità in tutte le condizioni ambientali e sono

adatti sia per stampa manuale che per macchine automatiche ad alta produzione.

Caratteristiche principali:

- perfetta adesione chimica su tutti i materiali in P.V.C.
- aspetto opaco-satinato con buona resistenza al graffio.
- essiccamiento rapido e quindi buona possibilità di impilamento senza pericolo di controstampa.
- ottima coprenza in tutti i colori per l'elevata concentrazione di pigmenti.
- resistenza chimica ai detersivi, alla benzina e all'alcool.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Questi inchiostri, essendo adatti per tutti i materiali in P.V.C. e per molte materie plastiche, trovano largo impiego in vari settori industriali ed in campo pubblicitario.

Si usano con ottimi risultati nel campo delle etichette autoadesive in quanto aderiscono perfettamente su tutti i materiali autoadesivi in P.V.C. ed in poliestere trattato esistenti in commercio.

Si impiegano per la decorazione di tappezzerie viniliche e di materiali in vinil-pelle (tipo skay), per la marcatura di contenitori in P.V.C. rigido e morbido, per la stampa di lastre in P.V.C. rigido (tipo kristall) e per cartelloni in polistirolo o ABS per la pubblicità esterna.

Trovano impiego nella decorazione dei Teloni in PVC con applicazione sia serigrafica che a rullo.

Vengono largamente usati nel campo degli oggetti gonfiabili in P.V.C. (palloni, canotti, pupazzi) in quanto

tutti i colori di questa serie, ed in particolare il NERO Saldabile, possono essere saldati in alta frequenza.

DILUIZIONE:

Vengono forniti quattro tipi di diluenti a diverso grado di evaporazione che si possono addizionare alle paste colorate fino a un massimo del 15%. Questi diluenti permettono di utilizzare gli inchiostri PVC PLUS in tutte le condizioni ambientali e di adattarli

ad ogni esigenza di stampa. Per il lavaggio del telaio usare il "Solvente di lavaggio 255 AA".

ESSICCAZIONE:

Il facile "rilascio" dei solventi impiegati permette un essiccamiento veloce anche a temperatura ambiente.

Inoltre, la forte opacità di questi inchiostri dà luogo ad un tempo di "fuori polvere" tra i più rapidi di tutti gli inchiostri impiegati in serigrafia. L'essiccamiento all'aria avviene in circa 10-15 minuti, stampando su P.V.C. morbido, in 25-30 minuti stampando su P.V.C. rigido.

L'essiccamiento forzato in forni a circolazione di aria calda riduce notevolmente i tempi ma occorre fare attenzione che il calore non deforma il supporto.

RESA:

Si ottiene una resa di circa 30-40 mq./kg. stampando con tessuto di 100-120 fili/cm., dopo diluizione del 10%.

GAMMA DI COLORI - TINTE AL CAMPIONE:

Gli inchiostri P.V.C. vengono forniti in tutte le tonalità standard della nostra cartella colori. Gli inchiostri tricromatici ad alta concentrazione di pigmento devono essere tagliati con la Pasta da taglio 135 a finitura opaca. Questi inchiostri sono particolarmente adatti per lavori a mezzatinta per uso esterno in quanto presentano una grande resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici.

Il Trasparente-Legante per bronzi 136, a finitura lucida, viene utilizzato come sovrastampa o in miscela per le polveri oro e argento.

Tutti i colori di questa serie sono miscelabili tra loro.

Su richiesta si possono eseguire colori al campione in quantitativo minimo di 20 Kg

NOTA:

Su materiali in P.V.C. molto plastificati e su quelli rigidi, che presentano in superficie sostanze lubrificanti e distaccanti, spesso non si ottiene un buon grado di adesione. E' quindi consigliabile effettuare prove di adesione su ogni partita di materiali che si riceve. Qualora l'adesione fosse insufficiente è necessario rimuovere i plastificanti e le sostanze grasse superficiali con prodotti opportuni.

CERTIFICAZIONI:



PVC PLUS – PVC PLUS FLUO

SERIE PVC PLUS-FUO

La Serie PVC PLUS-FLUO è composta da 10 colori ad alta concentrazione di pigmenti fluorescenti.

Questa serie ha le stesse caratteristiche e gli stessi impieghi della serie PVC PLUS con la sola differenza che i colori **non presentano**, per le caratteristiche stesse dei pigmenti impiegati, un alto grado di coprenza e una buona solidità alla luce.

Per ottenere il massimo effetto di fluorescenza si consiglia di stampare su fondi chiari, preferibilmente bianchi, e di utilizzare tessuti serigrafici a maglie larghe (61-90 fili/cm.) per depositare uno spesso strato di inchiostro.

I colori fluorescenti hanno la proprietà di essere particolarmente luminosi e di essere visibili alla luce del giorno ad una distanza di gran lunga superiore a quella dei colori normali. Questi inchiostri sono compatibili con quelli della serie PVC PLUS ai quali possono essere aggiunti per dare maggior vivacità alle tinte.

PROCESSO APPLICATIVO:

Supporto	Carta, PVC, PS, PC, ABS
Filato	SEFAR Pet 1500 90-120 fili/cm ²
Emulsione	Autotype Plus 8000 o Film CAPILLEX®
Racla	Profilo quadrato 70-75 sh
Essiccazione	Da 10-30 minuti fuori polvere
Catalizzatore	Induritore 3000
Diluenti	Lento 141 – Medio 142 – Rapido 143
Ritardanti	Diluente Ritardante 146
Pulizia	Solvente 255 AA
Confezione	1 e 5 Kg
Gamme Colori	Standard Colours – Oro e Argento
Scheda di Sicurezza	Disponibile a richiesta

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE:

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo. Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto. Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.